

試驗報告

報告編號：PO-20-00772X
 報告日期：2020年09月01日
 頁次：第1頁；共2頁

* 業主：泰聯企業有限公司
 * 樣品名稱：DOWSIL 817
 * 委託單位：泰聯企業有限公司
 * 聯絡資訊：NA
 送驗人員：泰聯企業有限公司(李國銘)
 會驗人員：NA
 收件日期：2020年08月12日
 會驗日期：NA
 試驗日期：2020年08月12日~2020年08月25日
 ※本報告中"*"為客戶提供之資訊

試驗結果：

試驗項目	單位	試驗結果	試驗方法
拉伸接著性 (烤漆浪板)	最大抗拉荷重	kgf	247
	最大抗拉應力	kgf/cm ²	6.85
			參考 CNS 8904(2011)

- 註：1. 試體接著面積為 36 cm²。
 2. 樣品由客戶製作提供。
 3. 試驗照片請參閱第 2 頁。


試驗報告

報告編號：PO-20-00772X


報告日期：2020年09月01日

頁次：第2頁；共2頁


試驗照片：




樣品照



試驗前



試驗中



試驗後

----- END -----