

試驗報告

頁次：1/1

報告編號：108062618
 工程名稱：自測
 業主：泰聯企業有限公司
 委託單位：泰聯企業有限公司
 顧客地址：新北市三重區光復路2段88巷34號
 材料廠商：DOW
 樣品說明：silicone
 申請日期：2019/6/26
 試驗日期：2019/6/26~2019/7/5
 報告日期：2019/7/5

- 備註：1.本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為主。
 2.本報告結果除非另有說明否則僅對送驗樣品負責，且不得部分複製。
 3.本報告未蓋鋼印或騎縫章者無效，並不得塗改或分頁使用。
 4.耐化學性、鹽霧試驗因測試樣品非本實驗室認證範圍，故不出具TAF認證標誌。

試驗結果：

— 詳見下表 —

測試方法：參考ASTM D1308-02、CNS 11607(1995)

試驗項目	單位	試驗結果	要求值	
耐化學性	99 %醋酸	—	無異狀	—
	5 %硫酸銅	—	無異狀	—
	丙酮	—	無異狀	—
	甲醇	—	無異狀	—
鹽霧試驗	—	無異常	—	

說明：1.耐化學性試驗時間：24小時。

2.鹽霧試驗

使用5 %NaCl去離子水溶液。

噴霧室溫度：35.0 °C，噴塔溫度：47.0 °C。

試片數量為2片。

試驗前使用酒精清洗試片表面，試驗後以<38°C的溫水清洗試片表面。

試片背面用膠帶保護使其不會形成腐蝕生成物。

總運行時間為24hr。

WI 248-02

報告簽署人：



