

試驗報告

報告編號：PO-22-00319C

報告日期：2022 年 04 月 27 日

頁次：第 1 頁；共 1 頁

* 業主：昶嘉實業有限公司
* 樣品名稱：Pro 911 中性通用型密封膠
送驗人員：昶嘉實業有限公司(李柏曄)
* 委託單位：昶嘉實業有限公司
* 聯絡資訊：NA
* 取樣日期：2022 年 04 月 15 日
收件日期：2022 年 04 月 15 日
試驗日期：2022 年 04 月 15 日~2022 年 04 月 26 日
※本報告中“*”為客戶提供之資訊

試驗結果：

試驗項目			單位	試驗結果	試驗方法
垂流性	5℃	縱向	mm	0	CNS 8904(2011)
		橫向		0	
	50℃	縱向	mm	0	
		橫向		0	
擠出率			g/min	67.20	ASTM C920-18/ ASTM C1183-04(2008)

註：TAF 認可範圍垂流性，其餘則否。

----- END -----